ООО «Мицар Трэйд»
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, к. 1
Тел.: (812) 292-21-91, 292-21-62, Факс: 449-76-77
ИНН 7816545876/ КПП 781601001 / ОГРН 1127847468319 / ОКПО 11145026
Р/с 40702810990180000072 в ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
К/с 30101810900000000790 БИК 044030790

МИЦАР
группа компаний

Эмаль Rezolux Profi-53.

Высококачественная полуглянцевая эмаль на водной основе для дерева. Применяется для окраски различных деревянных конструкций как внутри, так и снаружи.

- Отличается высокой эластичностью, водостойкостью;
- Образует гладкую полуглянцевую поверхность;
- Устойчива к истиранию и внешним воздействиям;
- Образует «дышащее» покрытие;
- Высокая светостойкость (не выцветает)
- Экологичная, не содержит растворителей.

Сфера применения:

Для деревянных конструкций, как внутри (вагонка, фанера, ДСП, мебель, двери и др.), так и снаружи, на различных уличных постройках (заборы, беседки, детские городки и т.п.). Для окраски по новой и ранее обработанной древесине. Применима для окраски полов в помещениях с умеренной нагрузкой.

Технические характеристики:

Цвет: подбор цвета по каталогу RAL.

Степень блеска: полу-глянцевая

Расход: 100-120 г/м.кв на один слой

Разбавитель: Вода

Нанесение: Наносится кистью, коротковорсовым валиком или распылением.

Время сушки: 1 час

Сухой остаток: не менее 40%

Плотность:1,2 кг/л

Хранение При температуре выше 0°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

ТУ 2316-001-30584984-11

ООО «Мицар Трэйд»
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, к. 1
Тел.: (812) 292-21-91, 292-21-62, Факс: 449-76-77
ИНН 7816545876/ КПП 781601001 / ОГРН 1127847468319 / ОКПО 11145026
Р/с 40702810990180000072 в ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
К/с 30101810900000000790 БИК 044030790

МИЦАР
группа компаний

Инструкция к применению:

Условия при обработке:
Поверхность должна быть сухой. Температура окружающей среды выше +10°С, влажность воздуха не более 80%. На улице не проводить работы в дождливую погоду и под прямыми лучами солнца.

Подготовка поверхности:

Не обработанная поверхность:

Поверхность шлифуется, пыль от шлифовки удаляется. В случае если до нанесения эмали на поверхности было обнаружено поражение (насекомые-вредители, плесень, грибок) – необходимо обработать лечебным антисептиком.

Ранее обработанная поверхность:

Поверхность отшлифовать до матового состояния и обеспылить. Находящееся в плохом состоянии покрытие полностью удалить до голой древесины средством для снятия краски или шлифовкой. Затем подготовить поверхность как необработанную.

Окраска:

Перед применением тщательно перемешать до однородного состояния, периодически перемешивать во время проведения работ. Наносить в два слоя. При нанесении первого слоя, допускается разбавление водой до 5 %. При появлении ворсистости дать высохнуть, после чего отшлифовать наждачной бумагой с размером зерна Р150, пыль удалить. Финишный слой наносить без разбавления эмали.

Очистка инструмента
Удалить лишнюю эмаль с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

Уход
Через 2 недели после обработки поверхность можно очищать нейтральными моющими средствами с помощью мягкой губки.

Ремонтная окраска
Ремонтная окраска производится такой же эмалью или схожей по составу.