CIRANOVA®
SINCE 1929

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МАСЛО-ВОСК ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

HARDWAXOIL

5L 1L

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло-воск для финишного покрытия паркетных полов. Хорошо впитывается, быстро сохнет, имеет хорошую химическую и механическую прочность.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЯЗКОСТЬ	+/- 25-35 СЕК (DIN4MM ПРИ 20°C)
ПРОЦЕНТ ТВЁРДЫХ ВЕЩЕСТВ ПО ВЕСУ	+/- 43 %
ПЛОТНОСТЬ	+/-0,86 КГ/Л
ГЛЯНЕЦ	МАТОВЫЙ

ЦВЕТА

СТАНДАРТНЫЕ: НАТУРАЛЬНЫЙ (NATURAL), НАТУРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ (NATURAL WHITE), БЕЛЫЙ (WHITE), ЭКСТРА БЕЛЫЙ (EXTRA WHITE), СЕРЫЙ (GREY), СТАРЫЙ СЕРЫЙ (OLD GREY), КОПЧЕНЫЙ ДУБ (SMOKED OAK), ЧЕРНЫЙ (BLACK)

TRENDY: БРОНЗА (BRONZE), МЕТАЛЛИК (METALLIC), ТЕМНО-СЕРЫЙ (DARK GREY), БЕЖ (ECRU), СВЕТЛО-СЕРЫЙ (LIGHT GREY), ПЕСОЧНЫЙ (SAND), ВИШНЯ (CHERRY), ВЕНГЕ (WENGÉ)

СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВЕ DECO-PAINT 2010

ПОДГОТОВКА

Произвести шлифовку поверхности древесины (зерно 100-120). Удалить древесную пыль.

При использовании цветов bronze или metallic рекомендовано брашированиe.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием встряхнуть и хорошо перемешать. Масло можно наносить кистью, полировальной машиной, валиком или тканью . После нанесения дайте маслу впитаться в течение нескольких минут. Остатки удалите. Твердым породам дерева требуется 2 слоя масла, для мягкой древесины рекомендуется 3 слоя. Для промышленного применения свяжитесь со специалистами сервисного центра.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Каждый последующий слой можно наносить через 6-8 часов.

Время высыхания очень зависит от количества нанесенного материала, температуры, влажности воздуха и вентиляции в помещении. При высокой температуре и хорошей вентиляции время высыхания сокращается.

РАСХОД

25-30м^2/ л

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Уборку следует проводить с применением средства Flooring Soap Ciranova. В зависимости от нагрузки на пол, проводите обработку маслом по уходу Maintenance Oil примерно 1 раз в год. Для глубокой очистки используйте Intensive Cleaner.

Внимание: Масло-воску требуется 14 дней для полного отвердения. В этот период не используйте для уборки воду или средства по уходу.

ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения: 2 года в плотно закрытой оригинальной упаковке

Хранить при температуре +5^{0}C - 40^{0}C

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Использованная ветошь и пады могут самовоспламениться. Поместите их в воду после использования. Цветные масло-воски нужно всегда тестировать, прежде чем наносить на всю поверхность.

Лакокрасочные материалы Ciranova® предназначены для профессионального применения. Инструкции, приведенные в техническом листе, основаны на проведенных необходимых испытаниях и многолетнем опыте работы. Тем не менее, пользователь должен протестировать продукт перед применением. Данное техническое описание не может являться гарантией

ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29, 8800 Beveren-Roeselare,
Belgium (Бельгия).

ООО "Сиранова-Р"
г. Москва, Сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 1
тел. +7 (495) 374-60-87 / +7 (800) 333-60-85

sales@ciranova.ru
www.ciranova.ru