

Domus Aqua



Полуматовая водно-дисперсионная краска для деревянных фасадных поверхностей

- Содержит деревозащитные компоненты
- Образует атмосферостойкое покрытие с повышенной эластичностью и высокой адгезией. Покрытие устойчиво к перепадам влажности и температуры
- Покрытие обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами
- Обладает отличной укрывистостью
- Быстро высыхает

Технические данные

| | |
|------------------------------------|---|
| Уникальные компоненты | Добавки против грибка и водорослей |
| Связующее | Дисперсия акрилового полимера |
| Разбавитель | Вода |
| Рабочие инструменты | Кисть, валик, распылитель |
| Сухой остаток (масс) | 41% |
| Плотность | 1,3 кг/л |
| Время до нанесения следующего слоя | 2 часа |
| Время полного высыхания покрытия | 4-6 часов |
| Расход на один слой | До 13 м ² /л |
| Базы | BW, BC |
| Система колеровки | АсomiX |
| Срок и условия хранения | 3 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов |

Степень блеска



Gardner 60°

Описание

Полуматовая водно-дисперсионная краска для деревянных фасадов. Образует эластичную пленку, устойчивую к воздействию ультрафиолета, атмосферных осадков, перепадам влажности и температуры. Покрытие придает поверхности хорошие водо- и грязеотталкивающие свойства. Обладает хорошей укрывистостью и адгезией к поверхности. Быстро сохнет. Легко наносится, не образуя потеков. Содержит активные деревозащитные добавки.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для окрашивания новых, а также ранее покрытых поверхностей из пиленой и строганой древесины, таких как бревна, брус, доски, планки, фурнитура. Рекомендуется для окраски стен деревянных фасадов, беседок, заборов, окон, дверей, флагштоков. Возможно нанесение на металлические и бетонные поверхности при условии соответствующей подготовки поверхности к окрашиванию.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности с помощью грунтовочной краски для деревянных поверхностей **Dulux Domus Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление

Для нанесения кистью и валиком разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар (197 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 30-60°.

Упаковка



