



## Техническое описание АНТИПЫЛЬ

Обеспыливающая пропитка

### Описание

Применяется для обеспыливания, упрочнения минеральных пористых поверхностей, защиты от воздействия агрессивных сред, таких как растворы солей, кислот, щелочей. Поверхности, обработанные составом приобретают гидрофобные свойства и повышается водонепроницаемость основания.

### Сфера применения

Применяется как обеспыливающий, упрочняющий, и гидроизолирующий состав для конструкций из бетона, железобетона, кирпича. За счет стойкости к химическому воздействию может применяться для защиты полов на предприятиях химической, пищевой и других видов промышленности. Пропитка служит грунтовочным слоем, перед нанесением финишных слоев лакокрасочных покрытий или лака Декор-стоун.

Рекомендуется для применения внутри и снаружи помещений: автосервисы, паркинги, складские помещения, терминалы, производственные цеха, подсобные помещения, пищевые производства.

### Указания по применению

Пропитка не требует предварительного разбавления и может наноситься методом распыления, кистью или валиком. Нанесение можно осуществлять при температуре от +5 до +30°С.

### Технические параметры продукта

Внешний вид покрытия	Полупрозрачная жидкость светло-жёлтого цвета. Допускается наличие легко размешивающегося осадка.
Внешний вид плёнки	прозрачное, бесцветное полуматовое покрытие
Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С, мин., не более	60 мин
Растворитель	P-4A
Нанесение	методом распыления, валиком или кистью
Температура эксплуатации	-30+ 60°C
Расход	в зависимости от впитываемости поверхности и составляет до 500 г/м <sup>2</sup>

### Нанесение покрытия

Пропитка втирается в поверхность валиком или кистью таким образом, чтобы на поверхности не оставалось напльзов, луж или видимой плёнки лака. Расход пропитки увеличивать постепенно до тех пор, пока она не перестанет поглощаться поверхностью основания. Через 20 - 30 минут поверхность бетона не должна липнуть. По поверхности пола можно ходить через 24 часа. При нормальной температуре максимальную прочность и гидрофобные свойства поверхностный слой бетона приобретёт через 10 - 14 суток.

### Меры предосторожности

Не работать вблизи открытого огня. Избегать попадания лака на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Плотно закрывать тару после окончания работ.

### Условия хранения

Не менее 6-ти месяцев в закрытой таре при комнатной температуре, избегая попадания прямых солнечных лучей.