

**ТИП ЛАКА**

HELO AQUA 20 является полуматовым, водоразбавляемым специальным лаком на основе полиуретановой дисперсии. Лак подходит для лакировки деревянных поверхностей внутри и снаружи.

Изделение относится к **категории М1** строительных материалов по выбросам вредных веществ.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Для паркетов, дощатых полов и лестниц внутри, а также для деревянной мебели внутри и снаружи.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Содержание сухих веществ** Прим. 32 объемных %

**Летучие органические вещества (VOC)** EU VOC допустимое значение (kat A/i): 140 г/л 2010. VOC изделия: макс. 140 г/л.

<b>Практическая укрывистость</b>	Нанесение кистью или войлоковым шпателем:	8 - 12 м <sup>2</sup> /л
	Нанесение мохеровым шпателем:	12 - 15 м <sup>2</sup> /л
	Общий расход на чистой поверхности:	2 - 3 л/10 м <sup>2</sup>
	Общий расход на ранее лакированной поверхности:	прим. 1,5 л/10 м <sup>2</sup>

**Время высыхания, +23°C / 50 % RH** От пыли и покрытие следующим слоем через 1 - 3 часа. Для эксплуатации через сутки после последней обработки лаком. Лаковое покрытие достигает максимальной твердости примерно через 1 - 2 недели. Избегать сильного износа в течение двух первых недель после лакировки.

**Разбавитель, очистка инструментов**

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть водой и моющим средством после работы.

**Глянец**

Полуматовая

**Цвета**

Бесцветная  
Лак подходит к колеровочной системе Текномикс (лессирующие цвета).

**Светостойкость**

Хорошая. Не желтеет.

См. на обороте

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ**

Деревянная поверхность должна быть сухой, тщательно отшлифованной и очищенной от пыли и прочих загрязнений. Тщательно перемешайте лак HELO AQUA 20 до применения и во время нанесения. Избегать насыщения лака пузырьками воздуха.

**Необработанный паркет и дощатые полы:** Загрунтовать лаком HELO AQUA 80, разбавленным на 15%. Нанести кистью, шпателем или валиком. Нанести лак HELO AQUA 20 в 2 - 3 слоя кистью или шпателем. Разровнять лак в направлении волокон древесины.

**Ранее лакированные полы:** Прежде всего рекомендуется полностью отшлифовать поверхности и соблюдать вышеуказанную инструкцию по обработке паркета и доштатого пола. Если старое покрытие в хорошем состоянии, то лак HELO AQUA 20 может быть нанесен на поверхность, которая тщательно отшлифована (шлифовальная бумага № 150 или мелче), соблюдая инструкцию по поверхностной лакировке. В таком случае, следует перед тем, как приступить к обработке всей поверхности, испытать лак на небольшом участке, чтобы убедиться, что есть адгезия.

**Лестницы и мебель:** Лестницы и мебель рекомендуется лакировать кистью. Загрунтовать лаком HELO AQUA 80, при необходимости. Первый слой лаком HELO AQUA 20 нанести тонким слоем и дать высохнуть не менее часа. Отшлифовать поверхность и тщательно удалить пыль. Затем нанести второй слой и дать высохнуть в течение, примерно, 3 часов до нанесения третьего слоя.

**Внимание!** Для наружных работ рекомендуется использовать окрашенный лак. Не наносите лак на горизонтальные поверхности.

**Условия нанесения лака**

Во время нанесения и высыхания лака температура воздуха, поверхности и лака должны быть выше +10°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

**Хранение**

Защищать от мороза.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества TEKNOS. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и системам окраски.

---



VE\_1788\_Tuoteseloste.pdf