

# Технические спецификации



- Декорирует поверхность в цвета различных пород древесины
- Подчеркивает текстуру дерева
- Придает шелковисто-матовый блеск
- Предотвращает изменение цвета дерева
- Защищает от влажности и перепада температур
- Обеспечивает биозащиту
- Не содержит растворителей

## Сфера использования

- Для обработки стен, дверей, потолков, скосов, окон, мебели и других деревянных поверхностей внутри и снаружи помещения.
- Для декоративной отделки деревянных поверхностей в цвета различных пород древесины, при этом подчеркивается и сохраняется текстура дерева.
- Обеспечивает защиту от выгорания и изменения цвета древесины.
- Защищает от влажности и перепада температур, обеспечивает биозащиту.

## Базовые поверхности

- Подходит для окраски изделий из различных пород пиленой и строганной древесины, фанеры, ДСП, шпона.
- Не применять для обработки полов и поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой. При нанесении на поверхности, подвергающиеся сильному износу, его необходимо дополнительно перекрывать составом «АКВАЛАК®» KRONA для деревянных полов и паркета.
- Не подходит для обработки зараженной грибами и населенной вредителями древесины.

## Подготовка поверхности

- Рекомендуется наносить на чистую, сухую или слегка влажную древесину (влажность не более 30%).
- Строганные и пиленые доски необходимо зачистить.
- Допускается нанесение состава на поверхности, ранее обработанные защитно-декоративными составами, антисептиками и пропитками. Если поверхность ранее окрашена краской или олифой, то рекомендуется полностью удалить такое покрытие шлифованием или жесткой щеткой.
- Перед применением АКВАЛАК необходимо тщательно перемешать.

## Грунтование

- Перед применением состава не требуется предварительное грунтование поверхности.

## Технические характеристики

Сфера использования	Внутренние и наружные работы
Связующее вещество	Акриловая дисперсия
Плотность	1,1 – 1,2 кг/л
Содержание сухого вещества	22-24%
Время высыхания (20°C, 50% RH)	Можно перекрашивать через 12 – 24 часа
Укрывистость (один слой)	Пиленая древесина – 5-10 м <sup>2</sup> /л Струганная древесина – 15-20 м <sup>2</sup> /л
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Очистка рабочих инструментов	Вода
Срок хранения в невскрытой заводской таре	3 года
Условия хранения	В закрытой таре
Фасовка	0,9л/3л/9л

## Окрашивание

- Состав наносят на подготовленную поверхность кистью, окунанием или методом распыления, распределяя материал равномерно вдоль волокон.
- Рекомендуется нанесение в 1-2 слоя. Сохранение защитных характеристик при наружных работах обеспечивается трехкратным превышением рекомендуемого количества слоев.
- Время высыхания 30-40 минут при температуре +20±2°C, в случае необходимости следующий слой наносить через 1 час.
- Состав рекомендуется использовать при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C.

## Дополнительные рекомендации

- Интенсивность цвета покрытия и его оттенок в значительной степени зависит от вида и породы древесины, качества обработки поверхности и количества нанесенных слоев.
- При необходимости возможно разбавление пропитки водой.
- Не смешивать с другими составами.
- Через 2 недели после нанесения покрытие можно мыть мягкой поролоновой губкой с применением бытовых моющих средств.