Герметик 1015 Triple Stretch®Textured Log Home Sealant

Описание продукта:

Triple Stretch Textured Log Home Sealant - это уникальный по своему составу и формуле **герметик для деревянного дома**. Он создан специально для тех случаев, где требуется высокая эластичность, например, если брёвна содержат больше влаги чем положено, или при значительных временных сдвигах бревен, углов или сочленений.

Место применения:

Triple stretch textured log home sealant используется в Новых Деревянных Постройках из бревна естественной влажности, где необходима абсолютная гибкость, устойчивость к погодным условиям, где востребовано аккуратное покрытие с оригинальной зернистой структурой.

Triple stretch textured log home sealant - это идеальный инструмент для ремонта ранее нанесенных **герметиков**, мастик и замазок на швы между бревнами.

Характеристики продукта:

Высокая эластичность и гибкость
Расширяется и сжимается в местах движения бревен, сохраняя целостность оригинальной зернистой текстуры даже при экстремальном сдвиге бревен.

Оригинальный дизайн
Благодаря аккуратному покрытию с оригинальной зернистой текстурой и богатой палитре цветов возможно по-новому взглянуть на дизайн деревянных построек.

Превосходная адгезия
Обеспечивает прочное сцепление с деревянной поверхностью, не отлипает и не отрывается.

Эффективная ветрозащита и влагоизоляция
Надежно препятствует проникновению влаги и сквозняков в помещение через швы бревенчатых стен.

Максимальная Прочность
Устойчив к атмосферным воздействиям и погодным условиям. Не восприимчив к механическим повреждениям. Пыле- и грязеустойчив.

Быстрое высыхание
Становится сухим быстрее, чем другие эластичные замазки. Не подвержен пузырению.

Цветовая палитра:

Плотность текстуры
Застывает плотно, оставляя чистые, чёткие грани. После высыхания имеет ровную текстуру без излишней липучести или мягкости.

Экологичность и безопасность Не токсичен при наружных и внутренних работах. Не имеет запаха после высыхания.

Свето и УФ-устойчивость Не подвержен выцветанию. Надежная устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Гарантия Имеет пожизненную гарантию.

Основные цвета: Standart Gray, Southern Gray, Burnt Umber, Woodtone, Light Gray, Stone, Buff, Yellowstone, Standard Tan, Tahoe Gold, Western Tan, Adobe

Инструкция по применению:Герметик наносится с помощью *монтажного пистолета* или специального промышленного насоса. Не разбавлять *герметик* водой! Плотное заполнение щелей *герметиком* обеспечивает наилучшую *адгезию*. Использование изопропилового спирта и воды 50/50 % в разбрызгивателе позволит шпателю свободно скользить по поверхности нанесенного *герметика*. Не разбрызгивать данную смесь непосредственно на поверхность дерева!

Примечание:1. Деревянные поверхности, предварительно обработанные ***UV Guard* Exterior Wood Finish** и ***UV Guard* Exterior Wood Finish 2** и ***UV Guard* Interior Wood Finish**, являются наилучшей основой для нанесения *герметика*.

2. Деревянные поверхности, предварительно обработанные предохраняющим слоем **Clear Log Guard**, ***UV Guard***, или ***UV Guard* 2**, не обесцветят *герметик*.

3. Герметик Weatherall 1010 Lite Chinking не должен быть нанесен по крайней мере в течении 48-ми часов после предварительной обработки деревянных поверхностей средствами ***UV Guard* Exterior Wood Finish** и ***UV Guard* Exterior Wood Finish 2** и ***UV Guard* Interior**.

Примерный расход:

Итоговая ширина шва @ 6 мм	Ведро 19 л	Картридж 930г	Картридж 320г	Уплотнительный шнур
2,500 см	115,5 мп	7,2 мп	2,4 мп	1,90 см Tri-Rod
3,125 см	92,4 мп	5,7 мп	1,8 мп	2,50 см Tri-Rod
3,750 см	77,1 мп	4,8 мп	1,5 мп	2,50 см Tri-Rod
4,375 см	66,0 мп	4,2 мп	1,5 мп	3,13 см Tri-Rod
5,000 см	57,6 мп	3,6 мп	1,2 мп	3,75 см Tri-Rod
6,250 см	46,2 мп	3 мп	0,9 мп	5,00 см Tri-Rod
Примечание: толщина шва должна быть в пределах 5-6 мм.				