

ЛАК ПФ-231 УНИВЕРСАЛ

ТИП	Паркетный лак.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначен для защитно-декоративной обработки паркетных полов и других деревянных поверхностей внутри помещений. После высыхания образует твердую пленку, стойкую к периодическому воздействию воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	14–22 м ² /л
Сухой остаток	50-55 %.
Плотность	не норм кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится специальной кистью или аппликатором для лаков.
Время высыхания, 20°С при отн. влажн. воздуха 65%	От пыли – 5-7 часов, следующий слой можно наносить через – 24 часа. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости и водостойкости в течение 7 дней с момента нанесения. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания увеличится.
Степень блеска	Высокоглянцевый.
Цвет	Бесцветный.
Колеровка	Колеруется колер-пастами "ТЕКС" (не более 10% от объема лака). При использовании колерованного лака в качестве паркетного, для сохранения заданного уровня износостойкости, необходимо нанести поверх колерованного лака два слоя бесцветного лака.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Отличная (при применении обычных бытовых моющих средств).
Хранение и транспортировка	Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. В случае хранения при отрицательной температуре перед применением лак выдержать при комнатной температуре и тщательно перемешать.

Фасовка	0,8л; 1,8л; 17л.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 18 месяцев со дня изготовления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка	Новая деревянная поверхность: очистить поверхность от грязи, пыли, жира. Ранее лакированная поверхность: вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой и высушить. Отслаивающийся и растрескавшийся лак полностью удалить скребком. Всю поверхность отцклевать или отшлифовать шлифовальной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Отдельное грунтование не требуется.
Условия при обработке	Лакируемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, поверхности и лака должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха — не выше 80%.
Лакирование	Перед применением лак тщательно перемешать. Новые деревянные поверхности загрунтовать лаком, разбавленным уайт-спиритом на 10%, затем покрыть неразбавленным лаком в 2 слоя. Поверхности, ранее обработанные мастикой, антисептическими или тонирующими составами, при совместимости старого и нового покрытия, покрывать неразбавленным лаком в 2-3 слоя. После первого слоя проводить межслойную шлифовку. Далее межслойную шлифовку проводить при необходимости. Рекомендуется наносить лак на поверхность специальной кистью или аппликатором для лаков. Допускается незначительное изменение цвета паркета после нанесения лака, в зависимости от состояния пола и сорта древесины. Избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей на покрываемую лаком поверхность.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты очистить уайт-спиритом.
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прибл. 7 дней после окраски. При необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Сильно загрязненные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. Высушить поверхность.
Ремонтная окраска	Лакированные лаком ПФ-231 "Универсал" поверхности можно лакировать лаком ПФ-231 "Универсал" или однотипными органоразбавляемыми лаками. См. пункт "Предварительная подготовка".

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит, воспламеняющееся вещество. При проведении окрасочных работ избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Длительный контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Для защиты рук применять специальные резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Сертификаты

Свидетельство о государственной регистрации.

Изготовитель

ООО "Тиккурила", 192289, Россия,
г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.teks.ru

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.